

ARA4

Kamsøm, rustfri syrefast A4

Anvendes til at samle trædele i tilfælde hvor der ønskes høje udtræksevner. Grundet sømmets A4 overflade kan det bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstruktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.

Egenskaber

Material

-

Egenskaber

- Rustfrit syrefast stål A4
- Linsehoved
- Forkammet skaft

Anvendelse

Anvendelse

- Træ på træ hvor der kræves høj udtræksstyrke

Use for

-





ARA4

Kamsøm, rustfri syrefast A4

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Qty/box	Qty/Blister	Vægt [kg]
			d	l	d _h	A _h	h _t	l _g	l _p			
ARA42.3X50	74225	1950554	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9	500	-	0.002
ARA42.5X60	74226	1950555	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4	250	-	0.002
ARA43.1X75	74227	1950556	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3	250	-	0.005

* ikke CE-mærket

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

