

MKSA4

Kamsøm, rustfri syrefast A4

Anvendes til at samle trædele i tilfælde hvor der ønskes høje udtræksevner. Grundet sømmets A4 overflade kan det bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstruktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.

Egenskaber

Material

-

Egenskaber

- Rustfrit syrefast stål A4
- Linsehoved
- Forkammet skaft

Anvendelse

Anvendelse

- Træ på træ hvor der kræves høj udtræksstyrke
- Murværk på træ - fungerer som murbinder

Anvendelsesområder

-





MKSA4

Kamsøm, rustfri syrefast A4

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Qty/box	Vægt [kg]
			d	l	d _h	A _h [mm ²]	h _t	l _g	l _p		
MKSA44.0X100	74229	1950558	4	100	8.5	56.7	2	50	5	100	0.011
MKSA44.0X125	74230	1950559		125	8.5	56.7	2	50	5	100	0.013
MKSA44.0X145	74231	1950560		145	8.5	56.7	2	50	5	100	0.015
MKSA44.0X175	74232	1950561		175	8.5	56.7	2	50	5	100	0.018
MKSA44.0X200	74233	1950562		200	8.5	56.7	2	50	5	100	0.021

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nmm]	Karakteristisk udtræknings parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X125	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X145	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X175	7825	6.2	-	8.3
MKSA44.0X200	7825	6.2	-	8.3

