

POLYGPG WINTER Vinter injektionslim (-20°C)

*Polyesterklæbemørtel til montage i beton. Limen hærdner i temperaturer ned til -20°C. POLYGPG Winter har ikke farveskift. Indeholder ikke styren eller epoxy.
MAL kode "Ready to use": 0-4*

Egenskaber

Materiale

- Polyesterlim uden styren
- Anvendes med gevindstænger i galvaniseret stål eller rustfrit stål A4-70
- Armeringsjern

Fordele

- Kan anvendes ned til -20°C
- Montage i fugtige og vandfyldte huller tilladt (ikke saltvand)
- Forsegler det borede hul helt
- Spændingsfri fastgørelse

Anvendelse

Samlinger

- U-revnet beton

Anvendelsesområder

- Gevindstænger og armeringsjern i beton
- U-revnet beton



[illegible]

POLYGPG WINTER
Vinter injektionslim (-20°C)

Montering

Hærdningstid

Underlagstemperatur	Bearbejdningstid i tør eller våd beton	Hærdningstid i tør beton	Hærdningstid i våd beton
$-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{base material}} < -10^{\circ}\text{C}$	4 timer	24 timer	48 timer
$-10^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{base material}} < 0^{\circ}\text{C}$	45 min	16 timer	32 timer
$0^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{base material}} < +10^{\circ}\text{C}$	15 min	150 min	5 timer
$+10^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{base material}} < +20^{\circ}\text{C}$	5 min	60 min	2 timer
$+20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{base material}} < +30^{\circ}\text{C}$	3 min	30 min	60 min
$+30^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{base material}} \leq +40^{\circ}\text{C}$	2 min	20 min	40 min

Cartridge temperature (Bond material): $\geq +20^{\circ}\text{C}$

