

DSPIX4

Tornillo para terraza - Impreg®X4

El tornillo para terraza DSPIX4 - Impreg®X4 está recomendado para realizar terrazas exteriores.

Características

Materia

- [Impreg®X4](#) : revestimiento exclusivo Simpson Strong-Tie de 4 capas sucesivas, equivalente a la galvanización en caliente de 70 µm,
- Espesor : 20 µm.

Ventajas

- Cabeza cilíndrica : acabado discreto,
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza : mínima rotura sobre la superficie de la madera,
- Punta antiagrietamiento tipo 17 : entrada perfecta del tornillo en la madera,
- Fijación ideal para las maderas tratadas,
- Alta resistencia a la torsión y la tracción gracias al acero de carbono revestido de Impreg®X4,
- Mejores resistencias mecánicas durante la instalación,
- Mejores resistencias mecánicas en las maderas densas con deformaciones y roturas frecuentes con el acero inoxidable.

Aplicaciones

Soporte

- maderas tratadas

Campos de aplicación

- Fijación de láminas de madera sobre rastreles de maderas tratadas





DSPIX4

Tornillo para terraza - Impreg®X4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores
Característicos



Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]							Peso [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}	Boquilla	
DSPIX44.8X60	74356	1949815	53293705	4.8	60	6.5	3.1	26	12	T-20	0.005
DSPIX44.8X70	74357	1949816	53293713		70	6.5	3.1	32	18	T-20	0.005
DSPIX45.5X80	74358	1949817	53293724	5.5	80	7	3.8	37.5	20	T-25	0.009
DSPIX46.5X95	74359	1949818	53293732	6.5	95	8	4	40	29	T-30	0.015

Propiedades características

Modelo	Momento de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [Nmm]	Parametro de resistencia característica al arranque – $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza – $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Resistencia Característica en tracción – $f_{tens,k}$ [kN]	Ratio de torsión
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2	1.8
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9	1.5

