

FIRKG**Punta acanalada galvanizada en caliente con cabeza plana**

La punta acanalada FIRKG con cabeza plana se utiliza principalmente para estructuras.

Características

Materia

- Acero galvanizado en caliente 50 µm (ISO 1461).

Ventajas

- Forma acanalada : agrieta menos la madera que una punta redonda o cuadrada,
- Excelente resistencia al arranque y a la cizalladura (un 25 % superior a la de una punta redonda o cuadrada).

Aplicaciones

Soporte

- Madera maciza, madera compuesta, madera laminada...

Campos de aplicación

- Fijación para estructuras,
- Uniones de madera...




FIRKG

Punta acanalada galvanizada en caliente con cabeza plana

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Código	Dimensiones de las fijaciones [mm]					Qty/box	Qty/Blister	Peso [kg]
		d	l	d _h	A _h	h _t			
FIRKG2.0X50-3280	75009	2	50	5	19.6	0.7	3280	-	0.002
FIRKG2.3X60-2090	75010	2.3	60	5.4	22.9	0.8	2090	-	0.002
FIRKG2.8X90-500	75587	2.8	90	6.4	-	-	500	-	2.6
FIRKG3.1X75-920	75011	3.1	75	7.3	41.9	1	920	-	0.005
FIRKG3.4X90-645	75012	3.4	90	7.8	47.8	1	645	-	0.008
FIRKG3.4X125	75802		125	7.8	-	-	250	-	0.011
FIRKG3.7X100-490	75013	3.8	100	9	63.6	1.1	490	-	0.011
FIRKG4.3X125-295	75015	4.3	125	10.2	81.7	1.2	295	-	0.017
FIRKG5.1X140-195	75016	5.1	140	12.2	116.9	1.5	195	-	0.026
FIRKG5.1X150-180	75017		150	12.2	116.9	1.5	180	-	0.028
FIRKG5.1X160-170	75018		160	12.2	116.9	1.5	170	-	0.006
FIRKG5.5X180-130	75019	5.5	180	13.2	136.8	1.7	130	-	0.038
FIRKG5.5X210-110	75021		210	13.2	136.8	1.7	110	-	0.045
FIRKG6.0X200-100	75020	6	200	14.5	165.1	1.7	100	-	0.05
FIRKG7.0X225-65	75022	7	225	17	227	1.7	65	-	0.077
FIRKG7.0X250-60	75023		250	17	227	1.7	60	-	0.083
FIRKG7.0X275-55	75024		275	17	227	1.7	55	-	0.091
FIRKG8.0X300-35	75025	8	300	19.5	298.6	2	35	-	0.14
FIRKG8.0X330-30	75026		330	19.5	298.6	2	30	-	0.14

* not covered by CE marking

FIRKG

Punta acanalada galvanizada en caliente con cabeza plana

Propiedades características

Modelo	Propiedades características			
	Momento de de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Parametro de resistencia característica al arranque - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Resistencia Característica en tracción - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
FIRKG2.0X50-3280	1289	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.3X60-2090	1721	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.8X90-500	-	-	-	-
FIRKG3.1X75-920	4902	2.5	8.6	NPD
FIRKG3.4X90-645	6989	2.5	8.6	NPD
FIRKG3.4X125	-	-	-	-
FIRKG3.7X100-490	11163	2.5	8.6	NPD
FIRKG4.3X125-295	11514	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.1X140-195	19890	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.1X150-180	19890	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.1X160-170	19890	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.5X180-130	24876	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.5X210-110	24876	2.5	8.6	NPD
FIRKG6.0X200-100	32070	2.5	8.6	NPD
FIRKG7.0X225-65	43697	2.5	8.6	NPD
FIRKG7.0X250-60	43697	2.5	8.6	NPD
FIRKG7.0X275-55	43697	2.5	8.6	NPD
FIRKG8.0X300-35	67041	2.5	8.6	NPD
FIRKG8.0X330-30	67041	2.5	8.6	NPD

Refiérase a ETA para más detalles.

NPD: No se declara ninguna prestación ("No performance declared")

