

Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie®**

DSPIX4

Wkręty tarasowe z ochroną antykorozyjną Impreg® X4

Wkręty tarasowe z małą cylindryczną główką zapewniają estetyczne połączenie deski tarasowej z legarem. Wkręt uzyskuje wysoka wydajność dzięki nacięciu ostrza, które eliminuje rozwarstwianie się drewna a żebra tnące w dolnej części główki wkręta ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta równo z powierzchnią materiału. Górny gwint pod główką wkręta pozwala dociągnąć deskę tarasową do legara i zmniejszyć skrzypienie konstrukcji.

Właściwości

Materiał

- Impreg®X4 to ekskluzywna powłoka Simpson Strong-Tie z poczwórną warstwą ochronną

Właściwości

- Główka cylindryczne
- Żebra tnące
- Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Gwint dociągający
- Bit w opakowaniu (dla wkrętów luzem)

Zastosowanie

Zastosowanie

- Mocowanie deski tarasowej do drewnianych legarów.

Obszar zastosowań

- Konstrukcje drewniane wsporcze, drewno impregnowane +D14





DSPIX4

Wkręty tarasowe z ochroną antykorozyjną Impreg® X4

Dane techniczne

Wymiary złącza



Referencje	Kod	*	*	Wymiary [mm]							Qty/box	Waga [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}	bit		
DSPIX44.8X60	74356	1949815	53293705	4.8	60	6.5	3.1	26	12	T-20	350	0.005
DSPIX44.8X70	74357	1949816	53293713		70	6.5	3.1	32	18	T-20	300	0.005
DSPIX45.5X80	74358	1949817	53293724	5.5	80	7	3.8	37.5	20	T-25	200	0.009
DSPIX46.5X95	74359	1949818	53293732	6.5	95	8	4	40	29	T-30	150	0.015

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nmm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie t _{ba} [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [kN]	Współczynnik oporu wkręcania
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2	1.8
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9	1.5

DSPIX4

Wkręty tarasowe z ochroną antykorozyjną Impreg® X4

