Ficha técnica

DSPIX4
Parafuso de terraços de madeira - Impreg®X4

O parafuso de terraço DSPIX fabricado com Impreg®X4 é recomendado no exterior, para madeiras tratadas.

Características

Matéria

- Impreg®X4 : revestimento exclusivo da Simpson Strong-Tie com 4 camadas sucessivas, equivalente à galvanização a quente de 70 µm,
- Espessura : 20 µm.

Vantagens

- Cabeça cilíndrica : acabamento discreto,
- 6 nervuras de fresagem sob a cabeça : brilho reduzido na superfície da madeira,
- Ponta antirrutura tipo 17 : início de aparafusamento perfeito do parafuso na madeira,
- Fixação ideal para madeiras tratadas,
- Alta resistência em torção e em tração graças ao aço-carbono revestido de Impreg®X4,
- Melhores resistências mecânicas na colocação,
- Melhores resistências mecânicas em madeiras densas com casos frequentes de deformações e de rutura com inox.

Aplicações

Suporte

- madeiras tratadas.

Áreas de utilização

- Fixação das lâminas de madeiras tratadas nas vigas de madeiras tratadas.

DSPIX4
Parafuso de terraços de madeira - Impreg®X4

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos





Referência	Código artigo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões de fixacões [mm]							Peso [kg]
				d	l	d_h	d_1	l_{g1}	l_{g2}	Chaves	
DSPIX44.8X60	74356	1949815	53293705	4.8	60	6.5	3.1	26	12	T-20	0.005
DSPIX44.8X70	74357	1949816	53293713		70	6.5	3.1	32	18	T-20	0.005
DSPIX45.5X80	74358	1949817	53293724	5.5	80	7	3.8	37.5	20	T-25	0.009
DSPIX46.5X95	74359	1949818	53293732	6.5	95	8	4	40	29	T-30	0.015

Propriedades característicos de produto

Referência	Momento do escoamento plástico característico – $M_{y,k}$ [Nmm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$ [N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$ [kN]	Rácio de torção
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2	1.8
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9	1.5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®