Ficha técnica

SET-XP®

Resina com desempenho muito elevado

Ancoragem química Simpson Strong-Tie para betão fissurado. Hastes roscadas e recuperação de ferros.

INTERIOR

EXTERIOR

Características

Matéria

- **Resina :** 100% epóxi,
- **Haste roscada :** aço eletrogalvanizado e inox A4-70.

Vantagens

- Valor de aderência muito elevado,
- Ideal para aplicações em ambientes húmidos e quentes (zonas tropicais),
- Tempo longo de manipulação, ...

Aplicações

Suporte

- Betão.

Áreas de utilização

- Fixação de estruturas metálicas pesadas.

Dados técnicos

Referências

Table "Referências" cannot be displayed : no references available.

Cargas aplicadas

Table "Cargas aplicadas" cannot be displayed : no references available.

Execução

Temps de pose

Temperatura [C°]	**10 a 20°**	**21 a 31°**	**32 a 42°**
Tempo de manipulação	**60 min**	**45 min**	**25 min**
Tempo até à colocação de carga	**72 horas**	**24 horas**	**24 horas**

Perfurar.



Limpar com uma escova e sopro, conforme especificado na cartucho.

Encher 1/2 a 2/3 do buraco, do fundo para o exterior, recuando uma gradaçao, na boquilha de injeçao a cada bombada.

Inserir a haste fazendo rodar lentamente da esquerda para a direita.

Fixar assim que se atingir o tempo de colocaçao em carga.

Dados de montagem

Table "Dados de montagem" cannot be displayed : no references available.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®